

Scheda Tecnica LUXOR

Ver. 5.1 Maggio 2023

LUXOR

Protettivo antimacchia idrorepellente

DESCRIZIONE

Impregnante idrorepellente a base di olii siliconici, con una miscela solvente particolarmente formulata per ottimizzare la penetrazione del principio attivo e limitare i rischi d'esposizione ai relativi vapori.

CAMPI DI APPLICAZIONE

E' particolarmente indicato per il trattamento di graniti, marmi, pietre e cotti fiorentini. Penetra per capillarità in tutte le superfici porose e semiporose, colorandone le "ragnatele" (venature) e lucidando le parti più opache. Ciò permette di sviluppare un'azione antimacchia per cui acqua, caffè, olio, alcol e limone non riescono a penetrare nella superficie trattata. Non dà origine ad alcuna pellicola evitando così qualsiasi problema d'esposizione, anche diretta, alla luce solare e al gelo.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Per cotto, pietre, marmi, graniti, travertino, klinker e gres rosso
- Sia per interni che per esterni
- Protegge dagli agenti atmosferici
- Ideale per pavimentazioni preesistenti da impermeabilizzare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquida
Colore	Trasparente
Peso Specifico [kg/dm ³]	Ca. 0.87
Viscosità [sec] (DIN4/25°C)	Ca. 11
Temperatura di ebollizione [°C]	Ca. 60
Temperatura di applicazione [°C]	10 ÷ 30

APPLICAZIONE

Agitare il prodotto e applicarlo con spugna, panno o pennello; per una ottimale omogeneità del risultato finale, è importante rispettare la temperatura di applicazione. Attendere l'evaporazione del solvente e passare con un panno pulito.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, utilizzare, se necessario, guanti protettivi monouso. In caso di contatto con la pelle, è sufficiente lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Barattolo 1l	12 pezzi per scatola
Fusto 5l	1 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 24 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO